

## Mikä bestho mihinkin ?

NIMITYS	bestho <small>all-in-one</small>	besthoPLUS
muoto		nestemäinen
liuote		vesi
väri	läpikuultava	maitomainen
tuoksu	hajuton	kevyt silikoonin tuoksu
tiheys		1,11 g/l
kappilari paineen sietoisuus	> 5 bar, kestää vesisadetta aina 150 km/h (41,7 m/s) tuulessa	> 5 bar, kestää vesisadetta aina 150 km/h (41,7 m/s) tuulessa
leimahduspiste		syttymätön
liukoisuus		vesiohenteinen
VOC (Volatile Organic Compound)		ei haitallisia päästöjä
pH	11 ... 11,5 (20 C°)	7 ... 8 (20 C°)
aktiiviset väliaineet	alkalimetalliset silikaatit; patentoidut polymerointi-aineet ja kiihdyttäjät	orgaaniset siloksaanit; patentoidut polymerointi-aineet ja kiihdyttäjät
kulutus	n. 0,3 l / m <sup>2</sup> (riipuen pinnan karkeudesta ja huokoisuudesta)	
tunkeutumis syvyys	10 ... 30 mm	5 ... 10 mm
sateen sietoisuus		n. 5 tuntia käsittelyn jälkeen
kuivuminen		pinnalle voi astua n. 30 min. käsittelyn jälkeen
		3 päivän jälkeen kova
		lopullinen kovettuminen 4.viikon jälkeen
käyttökohteet	Kaikki kiviaineet (ei kuitenkaan kipsi) sekä puupinnat. "all-in-one" imeytyy syväälle väliaineeseen ja voidaan näin ollen käyttää myös pohjustus-aineena	Käytetään pääasiallisesti julkisivuissa sekä muissa pinnoissa, joita ei ole tarkoitettu pinnoittamaan millään muulla aineella. Voidaan käyttää "all-in-one" -käsittelyn päällä.

Ennen 'bestho' -käsittelyä vanhoja pintoja on puhdistettava pölystä ja irtoavista hiukkasista. Vanhat pinnoitteet on poistettava harjaamalla tai hiekkapuhaltamalla. Käsittämättömiin pintoihin voidaan levittää/suihkuttaa "bestho" kun nämä silmämääräisesti näyttävät kuivilta (pieni kosteus ei haittaa, vaan saa aineen tunkeutumaan syvemmälle ja se kovettuu nopeammin). "bestho" sitoo kivipinnan pölyt ja tämän pintakovuus nousee aina 30 prosentilla eikä murenu..

### RAJOITUKSET

Vaikka "bestho" -tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti, joitakin luontolakien asettamia rajoituksia pitää huomioida. Näinollen "bestho" -levitys ei saa tapahtua auringonpaisteen kuumentamille pinnoille. Nämä on kostutettava vedellä ennen käsittelyä.  
"bestho" all-in-one saattaa haalentaa pintoja, varsinkin jos nämä käsittelyn jälkeen joutuvat alttiiksi kirkaalle auringonpaisteelle. On aina suositeltavaa suorittaa "testi-käsittely" pienelle alueelle ennen varsinaista "bestho" -käsittelyä.  
"bestho" ei ole mikään korjaus- tai paikkausaine. Sillä ei voi täyttää reikiä tai silottaa, koloja ainoastaan pinnoittaa näitä.  
"bestho"lla on muitakin pinnankäsittelyaineita.  
Jos olet epävarma mitä "bestho"-ainetta olisi parasta käyttää, niin ota yhteyttä meihin !